Gyakrabban előforduló szilárd anyagok anyagsűrűsége

Normál légnyomáson (101 325 Pa) és 18 ^{0}C hőmérsékleten

1 g/cm^3 = 1 kg/dm^3 = 1000 kg/m^3

parafa	0,24
faszén	0,3
paraffin	0,85
papiros	0,9
bőr	0,9
jég	0,92
polietilén	0,92
kaucsuk	0,93
viasz	0,96
nátrium	0,97
gyanta	1,01
polisztirol	1,05
aszfalt	1,1
ebonit	1,2
kőszén	1,2
poliuretán	1,2
poli(vinil-klorid)	1,35
antracit	1,4
celluloid	1,4
fa	1,5
koksz	1,6
cukor	1,6
csont	1,8
cementkő testsűrűsége	**1,9**
grafit	2,2
pórusbeton (gázbeton)	2,2
porcelán	2,3
bauxit	2,6
üveg	2,6
kavics testsűrűsége	**2,65**
alumínium	**2,7**
márvány	2,7
téglapor	**2,7**
mészkő	2,7
andezit	2,7
beton	**2,8**
bazalt	2,85
gyémánt	**3,05**
cementpor	**3,1**
cink	**7,15**
öntöttvas	7,2
ón	**7,3**
acél	**7,85**
kovácsolt vas	7,8
sárgaréz	**8,6**
nikkel	**8,8**
vörösréz	**8,9**
ezüst	**10,5**
ólom	**11,4**
wolfram	**18,3**
urán	**18,7**
arany	**19,3**
platina	**21,4**
irídium	22,5
ozmium	22,5

[Szalay: Fizika] után